



## MURNINGSANVISNINGAR VINTERTID

### MURNING

Vid murning vintertid bör man välja Fescon Murbruk M100/600 Vinter (Tättningsbruk M100/600 Vinter eller Tättningsbruk Heavy Vinter) när dagsmedeltemperatur understiger  $+5^{\circ}\text{C}$ . Fescon murbruk i vinterkvalité är alltid skyddade mot frysning ända ner till  $-15^{\circ}\text{C}$ .

- Tegelstenarna får ej vara blöta, isiga eller snöiga.
- Det får ej förekomma isbitar eller frysta del-komponenter.
- Vid planering av murningsarbetet ska följande beaktas, att hållfasthetsutvecklingen är fördröjd vid murning i vinterhållanden. Den faktiska hållfasthetsutvecklingen startar först när temperaturen stiger.
- Det kan uppstå mer saltutfällningar än normalt på den murade ytan på våren när den torkar än vid normala murningsförhållanden.
- Typ av murbruk bör ej bytas ut mitt på en vägg, då det kan förekomma färgskiftningar mellan vinter- & sommar murbruk. Även vid olika tillverkningspartier kan det förekomma mindre färgskiftningar på fasaden.

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som på verkas av lokala yttre omständigheter.

