

FESCON OHUTSAUMALAASTI

TUOTEKUVAUS

Fescon Ohutsaumalaasti on eristeharkkojen muuraukseen tarkoitettu kuivalaasti. Maksimiraekoko on 1,2 mm.

- * helppokäyttöinen
- * hyvät työstettävyyssominaisuudet
- * pakkasenkestävä
- * alhainen vedenimukyky

KÄYTTÖKOHTEET

- * ohutsaumamuuraukseen sisä- ja ulkotiloissa.

LAASTIN SEKOITUS

Tarkista laastin vedentarve säkistä. Lisää kuiva-aines veteen ja sekoita betonisekoittajalla noin 10 min. Pakkosekoittajalla ja porakonevispilällä riittää noin 2-3 min. sekoitus. Anna laastin seistä noin 10 min., ja tee lyhyt uusintasekoitus. Uusintasekoituksessa haetaan oikea laastin notkeus lisäämällä lopullinen vesimäärä. Maksimivesimäärää ei kannata lisätä heti alussa. Valmiin laastin työstettävyyssaika on noin 3 tuntia.

MUURAUSTYÖT

Alin työskentelylämpötila on + 5 °C. Kivien lämpötilan tulee olla suurempi kuin 0 °C. Muuraustyöissä noudatetaan suunnittelijoiden ohjeita ja viranomais määräyksiä. Suomen rakentamismääräyskokoelma B5 ja Suomen rakentamismääräyskokoelma B8, sekä RYL 2000 ohjeita.

TEKNISET TIEDOT

Olomuoto	jauhe	Valmista massaa	13-14 l/25 kg säkki
Väri	harmaa		
Materiaalimenekki	0.5 kg/H-75/5mm ; 1.5 kg/UH-100...UH-150/5mm ; 2.5 kg/RUH-200...RUH-380/5mm		
Alin käyttölämpötila	+ 5 °C	Pakkausko	25 kg ja 1000 kg säkki
Työstettävyyss aika	3 h	Lujuusluokka	M 10
Maksimiraekoko	1,2 mm	Varastointi	varastointiaika kuivas- sa paikassa n.1 vuosi
Vedentarve	n. 3,0 l/25 kg säkki	Ominaisleikkauslujuus	> 0.16 N/mm ² (ka)
Vesihöyryn läpäisevyys	µ15/35	Lämmönjohtavuus	0.83 W/mK (taulukkoarvo)
Paloluokka	A1	Pakkasenkestävyys	Kyllä