

FESCON MUURAUSSLAASTI M 100/600

TUOTEKUVAUS

Fescon Muurauslaasti M 100/600 on muuraussementtiperustainen kuivalaasti. Maksimiraekoko on 3,0 mm.

- * helppokäyttöinen
- * hyvät työstettävyyssominaisuudet
- * pakkasenkestävä
- * saatavana 9 vakioväriä
- * lisäksi tilausvärit

KÄYTTÖKOHEET

- * peruslaasti julkisivu-, väliseinä-, ja savupiippumuuraukseen

LAASTIN SEKOITUS

Tarkista laastin vedentarve säkistä. Lisää kuiva-aines veteen ja sekoita betonisekoittajalla noin 10 min. Pakkosekoittajalla ja porakonevispilällä riittää noin 2-3 min. sekoitus. Anna laastin seistä noin 10 min., ja tee lyhyt uusintasekoitus. Uusintasekoituksessa haetaan oikea laastin notkeus lisäämällä lopullinen vesimäärä. Maksimivesimäärää ei kannata lisätä heti alussa. Valmiin laastin työstettävyyisaika on noin 3 tuntia.

MUURAUSTYÖT

Alin työskentelylämpötila on + 5°C. Kivien lämpötilan tulee olla suurempi kuin 0 °C. Muuraustöissä noudatetaan suunnittelijoiden ohjeita ja viranomaismääräyksiä. Suomen rakentamismääräyskokoelma B8 Tiilirakenteet. Ohjeet 2007. SFS-käsikirja 176.

TEKNISET TIEDOT

Olomuoto	jauhe	Valmista massaa	13-14 l/25 kg säkki
Väri	värikartan mukaan	Materiaalimenekki	n. 1,2 kg/NRT
Alin käyttölämpötila	+ 5°C		n. 1,5 kg/NKH
Pakkauskoko	25 kg ja 1000 kg säkki		n. 1,7 kg/NRT
Työstettävyyisaika	3 h	Lujuusluokka	M 5
Maksimiraekoko	3,0 mm	Varastointi	varastointiaika kuivas- sa paikassa n.1 vuosi
Vedentarve	3,0-3,5 l/25 kg säkki		0.38 kg/(m ² *√min)
Ominaisleikkauslujuus	≥ 0.16 N/mm ² (ka)	Vedenimukerroin C	Kyllä
Paloluokka	A1	Pakkasenkestävyys	
Kloridipitoisuus	< 0,01 %		