

FESCON HARKKOLAASTI M100/500

TUOTEKUVAUS

Fescon harkkolaasti M100/500 on muuraussementtiperustainen kuivalaasti. Maksimiraekoko on 3,0 mm.

- * helppokäyttöinen
- * pakkasenkestävä

- * hyvät työstettävyysominaisuudet

KÄYTTÖKOHTEET

- * kevytsora- ja betoniharkkojen muuraus

- * kevytsoraharkko- ja betonipintojen rappaus

LAASTIN SEKOITUS

Tarkista laastin vedentarve säkistä. Lisää kuiva-aines veteen ja sekoita betonisekoittajalla noin 10 min. Pakkosekoittajalla ja porakonevispilällä riittää noin 2-3 min. sekoitus. Anna laastin seistä noin 10 min., ja tee lyhyt uusintasekoitus. Uusintasekoituksessa haetaan oikea laastin notkeus lisäämällä lopullinen vesimäärä. Maksimivesimäärää ei kannata lisätä heti alussa. Valmiin laastin työstettävyyisaika on noin 3 tuntia.

MUURAUSTYÖT

Alin työskentelylämpötila on + 5 °C. Kivien lämpötilan tulee olla suurempi kuin 0 °C. Lämpötilan ollessa alle + 5 °C käytetään muurauksessa Fescon Talvilastia. Muuraustöissä noudatetaan suunnittelijoiden ohjeita ja viranomais määräyksiä. Suomen rakentamismääräyskokoelma B8 Tiilirakenteet. Ohjeet 2007. SFS-käsikirja 176.

TEKNISET TIEDOT

Olomuoto	jauhe	Valmista massaa	13-14 l/25 kg säkki
Väri	harmaa	Materiaalimenekki	n. 4 kg/H75-UH150
Alin käyttölämpötila	+ 5 °C		n. 7 kg/UH200-RUH 380
Pakkausko	25 kg ja 1000 kg säkki	Lujuusluokka	M 7,5
Työstettävyyisaika	3 h	Varastointi	varastointiaika kuivassa paikassa n.1 vuosi
Maksimiraekoko	3 mm		
Vedentarve	2,7-3,3 l/25 kg		
Ominaisleikkauslujuus	≥ 0.16 N/mm ² (ka)	Pakkasenkestävyys	Kyllä
Paloluokka	A1	Kloridipitoisuus	< 0,01 %