

2010-05-26

FESCON VESIERISTE

Fescon Vesieriste on vesiohenteinen, 1-komponenttinen, kuituvahvistettu synteettiseen kumilateksiin perustuva vesieristyspinnoite.
Sertifikaatti nro VTT-C-870-06

Tuoteominaisuudet

- Helposti levittyvä
- Riittävä kuivakalvopaksuus helposti kahdella käsittelykerralla
- Hyytelömäinen

Käyttöalue

- Lattioiden ja seinien vesieristys sisätiloissa silloin, kun pinnoitteeksi tulee keraamiset laatat
- Ei sovellu ulkokäyttöön, eikä tiloihin, jotka ovat jatkuvassa vesirasituksessa esim. uima-altaat
- Ei saa jäättyä kuivanakaan, esim. ulkosaunat

Alustan esikäsittely

- Alustan on oltava kuiva, pölytön ja tasainen
- Sementtiliima, heikko tai rapautunut pinta on poistettava
- Epätasaiset lattiat tasoitetaan Fescon lattiatasoitteella ja seinät Fescon Märkätilatasoite WTT:llä
- Alustat käsitellään Fescon Primerilla ohjeen mukaisesti
- Lattialämmitys on kytkettävä pois 2 vrk ennen vesieristystä

Vesieristeen levitys

Huoneen ja alustan lämpötila on oltava + 10 - + 30 °C. Betonialustan kosteuden tulee olla alle 90% RH. Työskentelyolosuhteiden tulee pysyä samana koko työskentelyn ajan.

Levitä vesieristettä ensin nurkkiin, kulmiin, liitoskohtiin, läpivienteihin ja lattiakaivon

kohdalle.

Kiinnitä vahvikenauha näihin kohtiin pensselillä tai telaamalla. Varmista, että nauha on läpivettynyt. Laita lattiakaivon kohdalle 2x 30 x 30 cm tai 50 x 50 cm vahvikepala.

Lattiakaivon sisäpuolelle ei laiteta vesieristettä. Levitä sen jälkeen vesieristettä koko käsiteltävälle alueelle. Anna kuivua 4 - 8 tuntia.

Vesieriste on kuivuttuaan harmaa. Levitä toinen kerros vesieristettä. Anna kuivua 12 tuntia ennen laatoituksen aloittamista. Leikkaa lattiakaivon kohdalle 40 mm kaivon halkaisijaa pienempi reikä, taita ja kiristä kangas kiristerenkaalla kaivon sisäreunoille.

Työvälineet ja laitteet pestään välittömästi vedellä työn päätyttyä.

Sekoitus

- Sekoita eriste hyvin ennen käyttöä

Tekniset tiedot

Tiheys	1 l = 1,3 kg
Levitystapa	sivellin tai tela
Kuivumisaika	1-8 h/ 1. käsittely Toisen käsittelykerran jälkeen n. 12 h ennen laatoitusta (värimuutos)
Alin käyttölämpötila	+ 10 °C
Märkämenekki	seinät 0,7 l/m ² lattia 1,0 l/m ²
Pakkauskoko	3 ja 12 l
Varastointiaika	lämpimässä 1 vuosi
Kuljetus	lämmin kuljetus
Kalvopaksuus	0,4mm/seinä 0,6 mm/lattia

Tiedot perustuvat kokeisiin ja käytännön kokemukseen. Emme voi vaikuttaa työkohteen olosuhteisiin, joten emme voi ottaa vastuuta lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat