

## FESCON POHJATASOITE LF

### TUOTEKUVAUS

Fescon Pohjatasoite LF on sisäseinien pohjatasoite, jonka sideaineena on polymeeri.



### KÄYTTÖKOHEET

- \* seinäpinnat ja kattopinnat kuivissa tiloissa
- \* soveltuu harkko-, kevytbetoni-, tiili-, tiilitasoite, pohjatasoite VF, pintatasoite VHFpinnoille
- \* tasoitetta ei voi käyttää lattioiden tasoitukseen eikä laatoituksen alustaksi

### TASOITTEEN SEKOITUS

Tarkista tasoitteen vedentarve pakkauksesta. Lisää kuiva-aines veteen ja sekoita porakonevispilällä 1-2 minuuttia. Anna tasoitteen seistä vähintään 15 minuuttia, ja tee lyhyt uusinta-sekoitus. Valmiin tasoitteen työstettävyytsaika on noin 1 vuorokausi.

### TASOITETYÖ

#### Tasoitteen levitys

Tasoite levitetään alustalle joko tasoiteruiskulla tai teräslastalla. Ylimääräisen tasoitteen voi ottaa talteen ja käyttää uudelleen. Kun tehdään useampia tasoitekerroksia annetaan edellisen kerroksen kovettua täysin ennen uuden kerroksen levittämistä. Kovettuminen kestää olosuhteista riippuen 1-2 vuorokautta. Tarvittaessa kuivunut pinta hiotaan jokaisen tasoitekerroksen levityksen jälkeen.

#### Pinnoitus

Tasoitepinnan voi käsitellä pintatasoite LRF:llä, tapetoida tai maalata

#### Työn aikana huomioitavaa

Tasoitetta ei saa jättää pumppuihin ja letkuihin yli vuorokaudeksi  
Rakenteen liiallinen kosteus saattaa kellastuttaa tasoitteen

### TEKNISET TIEDOT

Olomuoto	jauhe
Väri	vaaleahko
Sideaine	polymeeriliima
Maksimi raekoko	0,6 mm
Alin käyttölämpötila	+ 10 °C
Pakkauskoko	20 kg
Vedentarve	4,8 – 5,6 l / 20 kg
Työstettävyysaika	1 vrk
Materiaalimenekki	1 mm:n kerros n. 1,2 kg/m <sup>2</sup> ( kokonaan tasoitus 1-3 mm/kerta)
Tartuntalujuus	> 0,5 MPa ( betonipinnalle )
Kovettumisaika	n. 1 vrk + 20 °C , n. 2 vrk +10 °C kuivumisaika riippuu kerrosvahvuudesta ja kuivumistilan kosteudesta
Päällystettävyys	maalauk ja tapetointi
Varastointi	varastointiaika kuivassa paikassa 1 vuosi