

## FESCON PINTATASOITE VHF

### TUOTEKUVAUS

Fescon Pintatasoite VHF on sisäseinien sementtiseosaineinen tasoite.



### KÄYTTÖKOHTTEET

- \* seinäpinnat ja kattopinnat sekä kuivissa että kosteissa tiloissa
- \* soveltuu harkko-, kevytbetoni- ja pohjatasoite VF- pinnoille
- \* vanhoissa maalipinnoissa tartuntalaastina käytetään Fescon Saneerauslaastia
- \* tasoiteta ei voi käyttää lattioiden tasoitukseen, pehmeille kalkkisementtirappauksille eikä vesiliukoisille tasoitepinnoille.
- \* pohjatasoitteena pintavahvistuskankaan kiinnittämiseen vedenkestävillä valmisliimoilla

### TASOITTEEN SEKOITUS

Tarkista tasoitteen vedentarve pakkauksesta. Lisää kuiva-aines veteen ja sekoita porakonevispilällä 1-2 minuuttia. Anna tasoitteen seistä noin 10 minuuttia, ja tee lyhyt uusinta-sekoitus. Valmiin tasoitteen työstettävyyssika on noin 4 tuntia.

### TASOITETYÖ

Alustan esikäsittele

Ennen tasoitteen levitystä kuivat ja vettä imevät alustat kostutetaan.

Tasoitteen levitys

Tasoite levitetään alustalle joko tasoiteruiskulla tai teräslastalla. Ylimääräisen tasoitteen voi ottaa talteen ja käyttää uudelleen. Kun tehdään useampia tasoitekerroksia annetaan edellisen kerroksen kovettua täysin ennen uuden kerroksen levittämistä. Kovettuminen kestää olosuhteista riippuen 1-2 vuorokautta. Tarvittaessa kuivunut pinta hiotaan jokaisen tasoitekerroksen levityksen jälkeen.

Jälkihoito

Kuivissa olosuhteissa tasoitepinta kostutetaan vesisumutuksella.

Pinnoitus

Tasoitepinnan voi tapetoida, laatoittaa tai maalata sementinkestävillä maaleilla.

Pinnan voi myös hiertää kostealla sienellä. Hierto tehdään kun tasoitepinta on hieman kovettunut.

#### TEKNISET TIEDOT

Olomuoto	jauhe
Väri	harmaa
Sideaine	sementti
Vedenkestävyys	vedenkestävä
Maksimi raekoko	0,3 mm
Alin käyttölämpötila	+ 10 °C
Pakkauskoko	25 kg
Materiaalimenekki	1 mm:n kerros n. 1,2 kg/m <sup>2</sup>
Vedentarve	9 -10 l / 25 kg
Työstettävyysaika	4 h
Tartuntalujuus	> 0,5 MPa ( betonipinnalle )
Puristuslujuus 28 vrk	n. 5 MPa
Kovettumisaika	n. 1 vrk + 20 °C , n. 3 vrk +10 °C kuivumisaika riippuu kerrosvahvuudesta ja kuivumistilan kosteudesta
Päällystettävyys	maalaukset, tapetointi ja laatoitus
Varastointi	varastointiaika kuivassa paikassa 1 vuosi